

LGAI Technological Center, S.A.

Campus UAB - Ronda de La Font del Carme, s/n
Apartado de Correos 18
E - 08193 Bellaterra (Barcelona)
T +34 93 567 20 00
F +34 93 567 20 01
www.applus.com

Applus⁺
laboratories



Bellaterra : 31 de octubre de 2014
Expediente número : **14/9217-1821**
Referencia del peticionario : **CERÁMICA BELIANES, S.L.**
C.I.F.: B61974697
Ctra Bellpuig - Belianes km 6,7
25266 - BELIANES (Lleida)

INFORME DE ENSAYO

MATERIAL RECIBIDO :

En fecha 08 de octubre de 2014 se ha recibido en LGAI-Applus una muestra de 6 unidades de TABLERO CERAMICO DE ARCILLA COCIDA DE 50 x 20 x 3 cm., correspondientes a la longitud, anchura y grueso respectivamente, para uso en CUBIERTAS, color rojo.

TABLERO CERÁMICO DE ARCILLA COCIDA DE 50x20x3cm
" ENCADELLAT 3 "
Lote: 060514T
ENSAYOS AUTOCONTROL MARCA AENOR



ENSAYO SOLICITADO:

- Resistencia a la flexión. UNE 67042:1988.

FECHA DE REALIZACIÓN DEL ENSAYO: del 14/10/2014 al 15/10/2014.

RESULTADOS : Ver página adjunta.

Responsable de Materiales de Construcción

LGAI Technological Center S.A.

Técnico Responsable

LGAI Technological Center S.A.

Declaración Responsable de APPLUS-LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A., Nº Inscripción L0600161, del R.D.410/2010, D.257/2003 y Ley 25/2009. Consulta: www.gencat.cat

Los resultados especificados en este documento corresponden exclusivamente al material recibido en LGAI-Applus y ensayado según las indicaciones que se presentan. La incertidumbre expandida de la medida ha sido expresada como incertidumbre típica de medida multiplicada por un factor de cobertura $k=2$, que, para una distribución normal corresponde a una probabilidad de aproximadamente el 95%.

La reproducción del presente documento sólo está autorizada si se hace en su totalidad. Los informes firmados electrónicamente en soporte digital se consideran un documento original, así como las copias electrónicas del mismo. Su impresión en papel no tiene validez legal.

Sólo tienen validez legal los informes con firma original o sus copias compulsadas.

Página 1 - Este documento consta de **2** páginas de las cuales **0** son anexos.

Expediente nº 14/9217-1821	Página: 2
CERÁMICA BELIANES, S.L.	TABLERO CERÁMICO DE ARCILLA COCIDA DE 50x20x3cm " ENCADELLAT 3 " Lote: 060514T ENSAYOS AUTOCONTROL MARCA AENOR

RESULTADOS:

- Resistencia a la flexión. UNE 67042:1988.

Probeta (N°)	Carga (daN)
1	242
2	242
3	237
4	233
5	246
6	268
Valor mínimo	233
Incertidumbre : ±1%	

Según la norma UNE 67041:1988, todas las piezas deberán soportar una carga concentrada de 125 kgf (123 daN), sin que se produzca rotura.

Garantía de Calidad de Servicio

Applus+, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.

En el marco de nuestro programa de mejora les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de Applus+, en la dirección: satisfaccion.cliente@appluscorp.com