

**LGAI Technological Center, S.A.**

Campus UAB - Ronda de La Font del Carme, s/n  
Apartado de Correos 18  
E - 08193 Bellaterra (Barcelona)  
T +34 93 567 20 00  
F +34 93 567 20 01  
www.applus.com

**Applus<sup>+</sup>**  
laboratories




Bellaterra : 31 de octubre de 2014  
Expediente número : **14/9217-1824**  
Referencia del peticionario : **CERÁMICA BELIANES, S.L.**  
C.I.F.: B61974697  
Ctra Bellpuig - Belianes km 6,7  
25266 - BELIANES (Lleida)

## INFORME DE ENSAYO

### **MATERIAL RECIBIDO :**

En fecha 08 de octubre de 2014 se ha recibido en LGAI-Applus una muestra de 6 unidades de TABLERO CERAMICO DE ARCILLA COCIDA DE 90 x 30 x 4 cm., correspondientes a la longitud, anchura y grueso respectivamente, para uso en CUBIERTAS, color rojo.

**TABLERO CERÁMICO DE ARCILLA COCIDA DE 90x30x4cm**  
**" TAULO 90 "**  
**Lote: 280714M**  
**ENSAYOS AUTOCONTROL MARCA AENOR**



### **ENSAYO SOLICITADO:**

- Resistencia a la flexión. UNE 67042:1988.

**FECHA DE REALIZACIÓN DEL ENSAYO:** del 14/10/2014 al 15/10/2014.

**RESULTADOS :** Ver página adjunta.

Responsable de Materiales de Construcción

LGAI Technological Center S.A.

Técnico Responsable

LGAI Technological Center S.A.

Declaración Responsable de APPLUS-LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A., Nº Inscripción L0600161, del R.D.410/2010, D.257/2003 y Ley 25/2009. Consulta: [www.gencat.cat](http://www.gencat.cat)

*Los resultados especificados en este documento corresponden exclusivamente al material recibido en LGAI-Applus y ensayado según las indicaciones que se presentan. La incertidumbre expandida de la medida ha sido expresada como incertidumbre típica de medida multiplicada por un factor de cobertura  $k=2$ , que, para una distribución normal corresponde a una probabilidad de aproximadamente el 95%.*

La reproducción del presente documento sólo está autorizada si se hace en su totalidad. Los informes firmados electrónicamente en soporte digital se consideran un documento original, así como las copias electrónicas del mismo. Su impresión en papel no tiene validez legal.

Sólo tienen validez legal los informes con firma original o sus copias compulsadas.

**Página 1** - Este documento consta de **2** páginas de las cuales **0** son anexos.

Expediente nº <b>14/9217-1824</b>	Página: 2
<b>CERÁMICA BELIANES, S.L.</b>	TABLERO CERÁMICO DE ARCILLA COCIDA DE 90x30x4cm " TAULÓ 90 " Lote: 280714M ENSAYOS AUTOCONTROL MARCA AENOR

**RESULTADOS:**

**- Resistencia a la flexión. UNE 67042:1988.**

Probeta ( N° )	Carga ( daN)
1	269
2	199
3	243
4	215
5	241
6	263
Valor mínimo	199
Incertidumbre : ±1%	

*Según la norma UNE 67041:1988, todas las piezas deberán soportar una carga concentrada de 125 kgf ( 123 daN ), sin que se produzca rotura.*

**Garantía de Calidad de Servicio**

Applus+, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.

En el marco de nuestro programa de mejora les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de Applus+, en la dirección: [satisfaccion.cliente@appluscorp.com](mailto:satisfaccion.cliente@appluscorp.com)